

SPECIFICA TECNICA

Technical specification

Prodotto/Product:	HOGLA		
Supporto/Backing support:	Tessuto di vetro, alluminato/Glass cloth, aluminised		
Adesivo/Adhesive:	Silicone/Silicone		
Liner:	Liner PVC goffrato giallo /Yellow embossed PVC liner		
Dimensioni di fornitura: Supply dimensions	Altezza: a richiesta / Width: upon request (tolleranza/tolerance: ± 0.2 mm) Lunghezza standard/Standard length: 33/50 m (tolleranza/tolerance: - 0 m/+ 1 m) Lunghezze differenti su richiesta/Different lengths available upon request Diametro interno/Internal diameter: 76 mm ± 3 % (3")		
Colori standard: Standard colours	Alluminio naturale/Natural aluminium		
Applicazioni: Applications	Varie/Variou		
Caratteristiche tecniche Technical features	Unità Unit	Valori/Values	
		Minimo/Minimum	Tipico/Typical
Spessore supporto/Backing thickness	μm		220 ± 10 %
Spessore totale/Total thickness	μm		270 ± 10 %
Adesività acciaio/Peel adhesion on steel	N/cm	2.2	3.0
Rolling ball tack	cm		≤ 10
Allungamento/Elongation	%	2	
Carico di rottura/Tensile strength	N/cm	500	550
Resistenza a temperatura Temperatura resistance	°C		200
		Max. Brevi Δt	250
Corrosione elettrolitica/Electrolitic corrosion	1		
Classe termica/Thermal class (°C)	180 (H)		
Tempo di stoccaggio (mesi)/Shelf life (months)	6		
Temperatura/Temperature = 20-30 °C			
Umidità relativa/Relative Humidity = 50 %			
Metodi di prova/Test methods:	AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2		

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia h-old s.p.a. raccomanda di valutarne la adeguatezza ad ogni specifica applicazione.
 h-old s.p.a. declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
The present data are, to the best of our knowledge, of well-known origin or are based on tests performed on our standard production. They are proposed as a technical advice; nevertheless h-old s.p.a. recommends to estimate their suitability to each specific application.
 h-old s.p.a. refuses all responsibility for any direct or indirect damage caused by an improper use of the product.

Rev.	Data/Date	Redazione/Written by (RCQ)	Verifica/Verified by (RELAB)	Approvazione/Approved by (DG)
3	14.12.2005	A.G.	A.G.	G.D.
4	01.03.2006	A.G.	A.G.	G.D.
5	20.10.2006	A.G.	A.G.	G.D.